


Kjellberg®
FINSTERWALDE

ЭЛЕКТРОД для ремонтной сварки
низколегированных сталей

MUST DS

Указания по применению:
Прокалка необязательна.

Положения сварки:



Полярность:



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрод с рутил-целлюлозным покрытием для сварки низколегированных сталей. Применяется для сварки трубопроводов в труднодоступных местах, по увлажненным кромкам, по грязи и ржавчине. Сварка во всех пространственных положениях.

Отрасль



Тип обмазки

рутил-целлюлозная

Стандарты

ISO 2560-A
E42 0 RC 11

AWS A 5.1
E 6013

Сертификаты



Свойства наплавленного металла				
Термообработка			AW	
Химический анализ [%]				
C	Si	Mn		
0,07	0,3	0,6		
Предел прочности [MPa]			520-600	
Предел текучести [MPa]			> 430	
Относительное удлинение A5 [%]			> 24	
Ударная вязкость [J/-10°C]			> 70	

Области применения
Ремонт трубопроводов
Запорная арматура
Складское оборудование
Ёмкости, насосы

Ток / Упаковка

Диаметр [мм]	Ток [A]	кг/пачка	штук/пачка	кг/1.000 шт
2,00/250	50-80	1,6	175	9,1
2,50/350	70-100	4,8	252	19,0
3,25/450	110-140	4,8	147	32,7
4,00/350	130-170	4,8	103	46,6

☎ (812) 777-04-62
✉ info@se123.ru



Группа компаний
«Спецэлектрод-Сервис»

Официальный дилер на территории РФ

г.Санкт-Петербург,
ул.Литовская, 10, лит.А

www.se123.ru



НИЖНИЙ НОВГОРОД
Сормовское шоссе, 1Д, офис.407
тел. (831) 257-7980

КАЗАНЬ
тел. (843) 206-0474

ВОЛГОГРАД
пр.Металлургов, 30А, офис Б 3.2
тел. (8442) 725-033

РОСТОВ-НА-ДОНУ
тел. (863) 303-3478

ЧЕЛЯБИНСК
тел. (351) 202-0346

ЧЕРЕПОВЕЦ
моб. +7 911 511-1493

КРАСНОЯРСК
тел. (391) 280-4927