


Kjellberg®
FINSTERWALDE

ЭЛЕКТРОД для сварки низколегированных сталей во всех пространственных положениях

PERFEKT

Указания по применению:
Прокалка при 300 - 350°C/2 часа

Положения сварки:



Полярность:



ПРИМЕНЕНИЕ

Электрод с основным покрытием для ответственных конструкций из низколегированных сталей. Применяется для сварки трубопроводов в сложных пространственных положениях, включая вертикально сверху вниз. Швы обеспечивают высокую прочность и стойкость к растрескиванию, также при низких температурах (до -30°C).

Отрасль



Тип обмазки

основная

Стандарты

ISO 2560-A
E 38 3 B 41 H10

AWS A 5.1
E 7048

Сертификаты



Свойства наплавленного металла	
Термообработка	AW
Химический анализ [%]	
C	Si
0,08	0,6
Mn	1,0
Предел прочности [MPa]	540-550
Предел текучести [MPa]	> 410
Относительное удлинение A5 [%]	> 24
Ударная вязкость [J/-30°C]	> 90

Области применения
Строительство
Машиностроение
Складское оборудование, несущие балки
Ёмкости, трубопроводы, насосы
Запорная арматура

Ток / Упаковка

Диаметр [мм]	Ток [A]	кг/пачка	штук/пачка	кг/1.000 шт
2,00/350	45-60	4,5	315	14,3
2,50/350	60-90	4,6	215	21,4
3,25/450	120-150	6,0	140	42,8
4,00/450	160-210	6,0	94	63,8

☎ (812) 777-04-62
✉ info@se123.ru



Группа компаний
«Спецэлектрод-Сервис»
Официальный дилер на территории РФ

г.Санкт-Петербург,
ул.Литовская, 10, лит.А

www.se123.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД
Сормовское шоссе, 1Д, офис.407
тел. (831) 257-7980

КАЗАНЬ
тел. (843) 206-0474

ВОЛГОГРАД
пр.Металлургов, 30А, офис Б 3.2
тел. (8442) 725-033

РОСТОВ-НА-ДОНУ
тел. (863) 303-3478

ЧЕЛЯБИНСК
тел. (351) 202-0346

ЧЕРЕПОВЕЦ
моб. +7 911 511-1493

КРАСНОЯРСК
тел. (391) 280-4927